


Électricité > Matériel électrique > Borne et raccord de câble électrique >

Gel d'étancheité Alfagel 1000



Produit non dangereux.



Caractéristiques techniques

Utilisation

Sous - 60° à 200° et temps de séchage de 5 min et de polymérisation de 12 min à 23°, pour isolation électrique.

Coloris

Transparent

Spécificité

Bi-composant, rigidité diélectrique de 25,5 kV/mm.

Contenance

2 x 1 L

Caractéristiques produit

Référence

CAU151

Secteur - Page catalogue

12-29