

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

Mastic bois standard Sintobois



Sans styrène. Prise rapide, bonne résistance mécanique, grande facilité d'application et excellent garnissant.



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ EN FRANCE



Caractéristiques produit

Marque	Sinto
Support d'utilisation	Bois
Durée de conservation (en mois)	12
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	10
Livré(e) avec	Durcisseur
Utilisation	Réparer, restaurer, reconstituer une partie de bois manquante, boucher, coller le bois et ses dérivés.
Temps de séchage (en min)	25

Matériel d'application	Spatule / Cale métallique
Peut se peindre	Oui
Préconisation métier	Menuisier
Spécificité	Possibilité de coffrage pour reconstituer un défaut important.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication française	Oui
Usage	Non
Type de mastic	Polyester
Secteur - Page catalogue	10-309

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE
<u>SIN001</u>	Chêne	190 g
<u>SIN0015</u>	Chêne	550 g
<u>SIN002</u>	Sapin	190 g
<u>SIN0025</u>	Sapin	550 g
<u>SIN003</u>	Acajou	190 g
<u>SIN0035</u>	Acajou	550 g
<u>SIN080</u>	Sapin	1040 g
<u>SIN081</u>	Acajou	1040 g
<u>SIN082</u>	Chêne foncé	1040 g
<u>SIN083</u>	Chêne moyen	1040 g
<u>SIN101</u>	Chêne moyen	550 g
<u>SIN105</u>	Chêne clair	550 g
<u>SIN170</u>	Chêne moyen	190 g
<u>SIN171</u>	Blanc	60 g