

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

Mastic colle polyurethane Polyflex 442 (ex MM)



Den Braven



Résistance à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques.



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Den Braven
Coloris	Blanc
Contenance	300 ml
Utilisation	Joints d'étanchéité, de raccordement, de dilatation et de façade.
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Dureté Shore-A	35
Allongement à la rupture (en %)	750

Peut se peindre	Oui
Tack initial élevé	Oui
Temps de formation de peau (en min)	120
Durée de conservation (en mois)	12
Préconisation métier	Tout métier
Support d'utilisation	Bois, Brique, Béton, Carrelage, Acier, Aluminium, Zinc, Cuivre, Inox, Verre
Qualifié contact alimentaire	Non
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Spécificité	Moyen module
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Synthétiques