Mastic silicone neutre Silirub NEO5



SOUDAL

LE

Temps de formation de peau rapide, très malléable. Sans MEKO.

Voir la fiche technique

Caractéristiques produit

Marque	Soudal
Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Usage	Etanchéité sur menuiserie / Joint de façade
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Temps de formation de peau (en min)	7
Durée de conservation (en mois)	15
Label SNJF vitrage	Oui
Label SNJF façade	Oui
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Allongement à la rupture (en %)	700

Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Utilisation	Pour effectuer des joints de construction pour façade et vitrage.
Peut se peindre	Non
Résistance aux UV	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Préconisation d'utilisation	Ne pas utiliser sur des pierres naturelles telles que le marbre, le granite, etc. (formation de taches).
Fabrication européenne	Oui
Type de mastic	Silicone

Caractéristiques techniques

SOA600	Blanc	Base en polysiloxane. Etanche à l'air et l'eau. Très bonne résistance au vieillissement. Élasticité permanente après polymérisation.	300 ml	-60	150	5	35	24	RAL 7016	10-313
SOA601	Transparent	Base en polysiloxane. Etanche à l'air et l'eau. Très bonne résistance au vieillissement. Élasticité permanente après polymérisation.	300 ml	-60	150	5	35	16	RAL 1015	10-313
SOA602	Gris	Base en polysiloxane. Etanche à l'air et l'eau. Très bonne résistance au vieillissement. Élasticité permanente après polymérisation.	300 ml	-60	150	5	35	24	RAL 9840	10-313
SOA603	Aluminium	Base en polysiloxane. Etanche à l'air et l'eau. Très bonne résistance au vieillissement. Élasticité permanente après polymérisation.	300 ml	-60	150	5	35	24	RAL 9005	10-313
SOA604	Gris pierre	Base en polysiloxane. Etanche à l'air et l'eau. Très bonne résistance au vieillissement. Élasticité permanente après polymérisation.	300 ml	-60	150	5	35	24	RAL 7045	10-313
SOA605	Gris anthracite	Base en polysiloxane. Etanche à l'air et l'eau. Très bonne résistance au	300 ml	-60	150	5	35	24	RAL 7035	10-313

		vieillissement. Élasticité permanente après polymérisation.								
SOA606	Beige	Base en polysiloxane. Etanche à l'air et l'eau. Très bonne résistance au vieillissement. Élasticité permanente après polymérisation.	300 ml	-60	150	5	35	24	RAL 9010	10-313
SOA607	Chêne	Base en polysiloxane. Etanche à l'air et l'eau. Très bonne résistance au vieillissement. Élasticité permanente après polymérisation.	300 ml	-60	150	5	35	24		10-313
SOA608	Chêne doré	Base en polysiloxane. Etanche à l'air et l'eau. Très bonne résistance au vieillissement. Élasticité permanente après polymérisation.	300 ml	-60	150	5	35	24		10-313
SOA609	Marron	Base en polysiloxane. Etanche à l'air et l'eau. Très bonne résistance au vieillissement. Elasticité permanente après polymérisation.	300 ml	-60	150	5	35	24		10-313
SOA610	Brun	Base en polysiloxane. Etanche à l'air et l'eau. Très bonne résistance au vieillissement. Elasticité permanente après polymérisation.	300 ml	-60	150	5	35	24		10-313
SOA611	Bronze	Base en polysiloxane. Etanche à l'air et l'eau. Très bonne résistance au vieillissement. Elasticité permanente après polymérisation.	300 ml	-60	150	5	35	24		10-313
SOA612	Noir	Base en polysiloxane. Etanche à l'air et l'eau. Très bonne résistance au vieillissement. Elasticité permanente après polymérisation.	300 ml	-60	150	5	35	24		10-313
SOA614	Gris Telegris 1	Base en polysiloxane. Etanche à l'air et l'eau. Très bonne résistance au vieillissement. Élasticité permanente après	300 ml	-60	150	5	35	24		10-313

		polymérisation.								
SOA615	Gris clair	Base en polysiloxane. Etanche à l'air et l'eau. Très bonne résistance au vieillissement. Élasticité permanente après polymérisation.	300 ml	-60	150	5	35	24		10-313
SOA616	Terre d'ombre	Base en polysiloxane. Etanche à l'air et l'eau. Très bonne résistance au vieillissement. Élasticité permanente après polymérisation.	300 ml	5	35	-60	150	24		
SOA620	Transparent	Base en polysiloxane. Etanche à l'air et l'eau. Très bonne résistance au vieillissement. Elasticité permanente après polymérisation.	400 ml - poche	-60	150	5	35	16		10-313
SOA621	Blanc	Base en polysiloxane. Etanche à l'air et l'eau. Très bonne résistance au vieillissement. Elasticité permanente après polymérisation.	400 ml - poche	-60	150	5	35	24		10-313