

Consommables de chantier > Enduit et mortier > Nouveautés >

Enduit allège LM150



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Épaisseur minimum (en mm) | 0,3 |
| Épaisseur maximum (en mm) | 4 |
| Support d'utilisation | Multi-matériaux |
| Marquage NF | Oui |
| Temps de séchage (en h) | 24 |
| Émissions COV dans l'air intérieur | A+ |
| Usage | Intérieur |
| Contenance | 10 L |
| Prêt à l'emploi | Oui |



| | |
|---|--|
| Température d'application minimum (en °C) | 8 |
| Température d'application maximum (en °C) | 35 |
| Nettoyage du matériel | A l'eau |
| Matériel d'application | Couteau à enduire, taloche, platoir |
| Coloris | Blanc |
| Utilisation | Rénovation sur toile de verre ou sur enduit à effet structuré. Reboucher des trous et fissures de faibles profondeurs (et localement jusqu'à 8 mm). |

Caractéristiques produit

| | |
|-----------|--------|
| Référence | ALK002 |
|-----------|--------|