

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle contact néoprène 120.0



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Préconisation d'utilisation	Ne pas mélanger.
Type de colle	Néoprène
Contenance	4,5 kg
Spécificité	Application en double enduction.
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20°C (en min)	10
Temps de formation de peau (en min)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	30
Résistance à la température minimum (en °C)	-5
Rendement du produit	125-150 g/m²
Matériel d'application	



	Spatule dentée, racle, pinceau
<b>Coloris</b>	Beige
<b>Utilisation</b>	Permet le collage des dérivés du bois entre eux, avec placages, stratifiés décoratifs et feuilles métalliques, ainsi que le liège.
<b>Matière</b>	Néoprène

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>KLE002</b>
<b>Marque</b>	Kleiberit