

Consommables de chantier > Traitement du bois > Lasure >

Lasure d'impregnation primaire solvantée Obbiasure



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Obbia
Utilisation	Couche primaire des bois neufs, menuiseries et fermetures industrielles. Facilite l'adhérence des finitions du type lasure, vernis ou peinture.
Type de lasure	Égalisateur de teinte
Type de phase	Solvantée
Teinte	Jaune
Microporeuse	Oui
Hors poussière (en min)	30
Matériel d'application	Par enduction (brosse ou rouleau), aspersion (ruissellement, flow coat), au pistolet (pneumatique, airless, électrostatique) et par trempage.

Pour application horizontale	Oui
Pour application verticale	Oui
Rendement du produit	8 à 12 m ² par litre
Fabrication française	Oui
Résistance aux UV	Non
Recouvrable (en h)	12
Spécificité	Ne pas appliquer sur bois gelés. Liquide à odeur de solvant pétrolier.
Modèle	Obbiasure
Secteur - Page catalogue	10-260

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE
<u>HAG003</u>	25 L
<u>HAG0030</u>	5 L