

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle MS polymere et hybride PL200



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Contenance	450 g
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20°C (en min)	15
Temps de formation de peau (en min)	15
Résistance finale (en kg/cm²)	25
Tack initial élevé	Oui
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	250
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	40
Température d'application minimum (en °C)	

	5
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Pistolable	Oui
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Rendement du produit	15 ml/m²
Matériel d'application	Pistolet
Coloris	Blanc
Type de colle	MS polymère
Usage	Intérieur, Extérieur
Temps de séchage (en h)	24
Utilisation	Permet des collages souples dans des conditions les plus extrêmes, pour tous matériaux même non absorbants et humides. Permet la fixation d'éléments décoratifs, de grandes longueurs.
Matière	Polymère

Caractéristiques produit

Référence	HEN0020
Marque	Henkel