

► Consommables de chantier / Traitement du bois / Lasure /

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Lasure d'imprégnation primaire solvantée Obbiasure | HAG0030

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

Utilisation	Couche primaire des bois neufs, menuiseries et fermetures industrielles. Facilite l'adhérence des finitions du type lasure, vernis ou peinture.
Type de lasure	Égalisateur de teinte
Type de phase	Solvantée
Teinte	Jaune
Microporeuse	Oui
Hors poussière (en min)	30
Matériel d'application	Par enduction (brosse ou rouleau), aspersion (ruissellement, flow coat), au pistolet (pneumatique, airless, électrostatique) et par trempage.
Pour application horizontale	Oui
Pour application verticale	Oui
Rendement du produit	8 à 12 m ² par litre
Contenance	5 L
Fabrication française	Oui
Résistance aux UV	Non
Recouvrable (en h)	12
Modèle	Obbiasure
Spécificité	Ne pas appliquer sur bois gelés. Liquide à odeur de solvant pétrolier.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps HAG0030

 **50 000 références en stock**

 **Livraison 24h**

 www.trenois.com

Référence fabricant

TPI2648-5KG
TPI 2648-5KG

Marque

Obbia

Conditionnement

Bidon - 5 litres | carton - 10 litres

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

198,60€ HT