



Mastic silicone pour toiture SP-360 | HEN024



Application facile et nettoyage des outils à l'eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Gris
Contenance	25 Kg
Support d'utilisation	Béton, Métaux, Tuile, Bitume, Bois
Préconisation métier	Couvreur
Durée de conservation (en mois)	12
Temps de formation de peau (en min)	60
Allongement à la rupture (en %)	400
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	10
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Matériel d'application	Rouleau / Brosse / Lisseuse / Pistolet
Utilisation	Pour étanchéité sur toitures plates et inclinées, fondations ou points singuliers.
Usage	Extérieur

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	HEN024
Référence fabricant	850739-2716064 850739 - 2716064
Marque	Rubson
Conditionnement	Pièce - 25 kilogrammes
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	1 266,72€ HT

