KLEIBERIT

Colle polyuréthane prise rapide 501.8 | KLE031

LE

Faible teneur en isocyanates.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Classe	D4
Contenance	500 g
Durée de conservation (en mois)	6
Temps ouvert à 20°C (en min)	8
Norme NF EN 204	Oui
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Rendement du produit	100 à 200 g/m²
Matériel d'application	Spatule, rouleau, encolleur manuel
Coloris	Marron
Type de colle	Polyuréthane
Usage	Intérieur, Extérieur
Résistance à l'eau	Oui
Temps de pressage à 20% (en min)	30
Fabrication européenne	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Temps de prise (en min)	60
Temps de séchage (en h)	24
Température d'application maximum (en °C)	20
Utilisation	Permet le collage de portes et fenêtres, bois, de joints à l'extérieur, de panneaux minéraux, de céramique, béton et mousses rigides.
Matière	Polyuréthane

▶ Voir la fiche technique

▶ Voir la fiche de sécurité

CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenois Decamps	KLE031
Référence fabricant	501.8.8101 501.8.8101
Marque	Kleiberit
Conditionnement	Pièce | carton - 12 pièces
Code douanier	Non renseigné