



Mastic colle polyuréthane Polyflex 422 (ex LM) | SOA034



Résistance à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

Coloris	Brun
Contenance	300 ml
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Utilisation	Joints d'étanchéité, de raccordement, de dilatation et de façade.
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Dureté Shore-A	20
Allongement à la rupture (en %)	700
Peut se peindre	Oui
Temps de formation de peau (en min)	120
Durée de conservation (en mois)	12
Label SNJF façade	Oui
Préconisation métier	Tout métier
Support d'utilisation	Bois, Brique, Béton, Pierre naturelle, Carrelage, Céramique, Acier, Aluminium, Zinc, Cuivre, Inox, Matière synthétique
Spécificité	Bas module
Usage	Intérieur, Extérieur

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA034
Référence fabricant	31000121 31000121
Marque	Den Braven
Conditionnement	Pièce carton - 25 pièces palette - 1 200 pièces
Code douanier	Non renseigné

