



Mastic de vitrier Monustop | SOA106



Sans isocyanates et silicones. Forte résistance mécanique, excellente résistance aux intempéries et au vieillissement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Pour le scellement à élasticité durable du vitrage simple, du vitrage double et du verre monumental.
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Coloris	Blanc
Contenance	290 ml
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Résistance à la température maximum (en °C)	90
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Dureté Shore-A	30
Allongement à la rupture (en %)	275
Peut se peindre	Oui
Temps de formation de peau (en min)	10
Durée de conservation (en mois)	18
Préconisation métier	Vitrier
Spécificité	Mastic hybride. Scellement dans les ossatures en bois, métal et béton sans parclose.
Support d'utilisation	Bois, Métal, Béton, Verre
Sans solvant	Oui
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Huile de lin

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA106
Référence fabricant	31000624 31000624
Marque	Den Braven
Conditionnement	Pièce carton - 12 pièces palette - 1 248 pièces

 **50 000 références en stock**

 **Livraison 24h**

 www.trenois.com

Code douanier

Non renseigné
