


**SOUDAL**
**Mastic colle polyuréthane Soudaflex 45FC | SOA532**

**Elasticité permanente. Haut module.**
**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Coloris	Noir
Préconisation métier	Métiers du bâtiment, Industrie
Spécificité	Base polyuréthane.
Contenance	300 ml
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	90
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	35
Peut se peindre	Oui
Temps de formation de peau (en min)	15
Durée de conservation (en mois)	12
Label SNJF façade	Oui
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Non
Dureté Shore-A	37
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Utilisation	Pour étanchéité et collage dans le secteur de la construction, de la carrosserie et l'industrie métallurgique.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Préconisation d'utilisation	

- Pas d'adhérence sur le PE, PP, PTFE (Teflon) et surfaces bitumineuses.



► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

- Respecter les précautions d'emploi.

Résistance aux UV	Oui
Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA532
Référence fabricant	120666 120666
Marque	Soudal
Conditionnement	Pièce   carton - 24 pièces   palette - 1 440 pièces
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>9,14€ HT</b>